

Anwendung:	Luftleitungen und Formteile aus Stahlblech verzinkt sind geeignet für den Einsatz in raumluftechnischen Anlagen, für Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe.
Medium:	Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe
Material:	verzinktem Stahlblech, Güte DIN EN 10346 bzw. DIN EN 10143-DX 51D, Zinkauflage 140 bis 275 g/m ²
Oberfläche:	Schweißnähte sichtgeprüft und nicht verschliffen, jedoch außen grundiert und kaltverzinkt. Schweißnähte innen grundiert und kaltverzinkt soweit zugänglich. Nach DIN EN 10346 kann das Aussehen der Zinkoberfläche variieren und durch Oxidation dunkler werden.
Industriequalität:	Es können maschinenbedingte Bearbeitungsspuren auftreten. Bitte beachten Sie diesen Hinweis besonders bei geplanter Montage im Sichtbereich.
Ausführung:	allgemeine Ausführung nach DIN EN 1506, längsgeschweißt Die Toleranz der Länge L beträgt 0,005 x L Ab NW 900 mm mit zwei Längsnähten
Betriebstemperatur:	min./max. der geförderten Luft -15 C° bis +120 C°
Luftdichtheit:	Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 12237
Druckbeständigkeit:	Grenzwert des statischen Druckes +6.300 Pa/-2.500 Pa (nennweitenabhängig - nachfolgende Tabelle beachten) Blechstärken nach DIN 24151
Verbindungen:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> glatt als Stecksystem<input type="checkbox"/> mit Bord<input type="checkbox"/> mit Bord und Flachflansch DIN 24154 R1 lose<input type="checkbox"/> mit Flachflansch DIN 24154 R1 fest angeschweißt. Bei Rohren mit Bord verringert sich die effektive Rohrlänge.<input type="checkbox"/> Formteile glatt als Stecksystem<input type="checkbox"/> Formteile mit Bord<input type="checkbox"/> Formteile mit Bord und Flachflansch DIN 24154 R1 lose<input type="checkbox"/> Formteile mit Flachflansch DIN 24154 R1 fest angeschweißt
Hygiene:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Mindestanforderung nach VDI 6022<input type="checkbox"/> Empfehlung nach VDI 6022

- Nennweiten:**
- kleinste Nennweite 140 mm (BS 1,25 - 1,50)
 - kleinste Nennweite 160 mm (BS 2,00)
 - kleinste Nennweite 180 mm (BS 2,50)
 - kleinste Nennweite 200 mm (BS 3,00)
 - größte Nennweite 1.250 mm

Standardlängen: Standardrohrlänge 1.500 mm
größte Rohrlänge 1.500 mm

Innenradien: kleinster Innenradius 1 x d
kleinste gerade Verlängerung 50 mm

Lieferung ohne jegliches Zubehör, Montage- und Dichtungsmaterial sowie ohne An- und Einbauten.

NW	DIN 24151 Reihe 1			DIN 24151 Reihe 2		
	Blechstärke	Überdruck	Unterdruck	Blechstärke	Überdruck	Unterdruck
mm	mm	Pa	Pa	mm	Pa	Pa
100	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
125	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
150	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
160	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
200	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
250	1,00	6.300	2.500	1,50	6.300	2.500
300	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
315	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
355	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
400	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
450	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
500	1,25	6.300	2.000	2,00	6.300	2.000
560	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
630	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
710	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
800	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
900	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
1.000	1,25	6.300	2.000	3,00	6.300	2.000
1.120	1,50	6.300	1.600	3,00	6.300	1.600
1.250	1,50	6.300	1.600	3,00	6.300	1.600